



SKERMO TERRAZZE

Codice Art. vedi DDT
Emissione del 28.10.2019
Revisione nr. 03
Pagina 1 di 3

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

NATURA DEL PRODOTTO

Prodotto privo di solventi a base di derivati organici del silicio, formulato nei laboratori di Ricerca & Sviluppo WINKLER.

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento protettivo, idrorepellente e duraturo da impiegarsi in balconi e terrazze con problemi di infiltrazioni. **SKERMO TERRAZZE** è indicato per pavimenti in ceramica, clinker, grés, cotto, intonaci e facciate in calcestruzzo. La sua particolare stabilità al pH alcalino, lo rende particolarmente indicato anche per aree marine, in quanto ferma la penetrazione dei cloruri e quindi la corrosione delle armature in ferro. Protegge tutti i materiali da costruzione porosi ed assorbenti (mattoni, intonaci, calcestruzzo, elementi prefabbricati).

Il prodotto applicato blocca la penetrazione dell'acqua attraverso le strutture.

SKERMO TERRAZZE, è un prodotto innovativo privo di solventi con il 100% di materia attiva. Il suo basso peso molecolare, con dimensioni inferiori al nanometro, consente una penetrazione in profondità nei materiali garantendo un'elevata durabilità nel tempo (almeno 10 anni).

SKERMO TERRAZZE, non è filmogeno e non altera la traspirabilità delle strutture trattate. La sua azione idrofuga, impedisce l'affioramento delle efflorescenze, dei muschi, alghe, licheni, batteri, che rappresentano un serio problema per la durabilità delle opere e per la salubrità degli edifici.

Protegge le strutture trattate dall'invecchiamento e dallo sgretolamento dovuti ai cicli di gelo-disgelo.

L'applicazione di **SKERMO TERRAZZE** non altera il colore originario delle superfici le quali, inoltre, non mostreranno differenze d'aspetto o tonalità durante i periodi di pioggia.

Le superfici trattate con **SKERMO TERRAZZE**, grazie alla sua bassa presa di sporco, sono protette dal fissaggio di polvere, fuliggine e dall'inquinamento atmosferico in generale.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere possibili parti friabili. Eventuali macchie sulle piastrelle dovranno essere asportate con l'utilizzo di un detergente neutro. Lesioni dello stucco dovranno essere preventivamente stuccate con WINSTUCCO FLEX FINE (per fughe fino a 2 mm di ampiezza) o WINSTUCCO FLEX MEDIO (per fughe da 2 a 12 mm di ampiezza). L'applicazione dovrà avvenire su superficie asciutta o leggermente umida, ma non bagnata.

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la **WINKLER**. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La **WINKLER** si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.



SKERMO TERRAZZE

Codice Art. vedi DDT
Emissione del 28.10.2019
Revisione nr. 03
Pagina 2 di 3

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere acqua o additivi.
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

APPLICAZIONE

Stendere **SKERMO TERRAZZE** con rullo o pennellessa su tutta la superficie piastrellata, avendo cura di impregnare molto bene la stuccatura delle fughe. Dopo circa 15 minuti dalla posa, eventuali tracce di prodotto in eccesso dovranno essere rimosse con panno pulito. Dopo 18 ore dal trattamento eseguito con **SKERMO TERRAZZE**, la superficie potrà essere nuovamente calpestabile.

AVVERTENZE

Il prodotto va applicato in condizioni tali per cui si possa assicurare la sua completa essiccazione nel più breve tempo possibile. Pertanto non applicare il prodotto su superfici gelate, sottoposte ai rigori della notte o in prossimità di tempo piovoso.
Non applicare in imminenza di pioggia o su superfici riscaldate o esposte direttamente ai raggi U.V. Si consiglia sempre, prima di procedere alla stesura, di eseguire una prova preliminare, su di una piccola parte del supporto, per verificare la stabilità cromatica.
Proteggere dall'acqua per almeno 18 ore dalla sua applicazione.
Applicare con temperature comprese tra +5°C e +35°C.

CONSUMO SU SUPERFICI PIASTRELLATE

15 m² per litro su superfici piastrellate
5 m² per litro su calcestruzzo in facciata

CONFEZIONI

Flaconi da 1 l
Secchi da 5 l

STOCCAGGIO

Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 18 mesi. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la **WINKLER**. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La **WINKLER** si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.



SKERMO TERRAZZE

Codice Art. vedi DDT
Emissione del 28.10.2019
Revisione nr. 03
Pagina 3 di 3

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi)

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

Colore nell'imballo	Da incolore a paglierino limpido
Colore del prodotto applicato	Trasparente
Aspetto	Liquido
Peso specifico (g/cm ³)	0,89
P.H.	7,5

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la **WINKLER**. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La **WINKLER** si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.