



ARGENTO FUSO

Descrizione

Finitura decorativa dall'aspetto metallico argenteo, di consistenza materica, che permette di ottenere superfici dai particolari riflessi di luce e zone di chiaro-scuro che si adattano ad ambienti classici e moderni.

Applicazione

Preparazione del fondo.

Su pareti a base gesso o intonaco civile fine, pulire la superficie fino ad ottenere un supporto omogeneo, asciutto e privo di polvere. Per supporti in cartongesso, laminati, piastrelle, ferro, legno, etc. utilizzare un eventuale fondo di collegamento specifico prima di applicare i Fondi ESTRO.

Colorare il FONDO LISCIO di PREPARAZIONE con il TONER dello stesso codice colore scelto per la finitura, seguendo i rapporti di pigmentazione indicati in tabella. Miscelare accuratamente fino a completa omogeneità della tinta.

Applicare una mano di FONDO LISCIO colorato, diluita al 20% in volume con acqua, utilizzando lo specifico Rullotto L o un plafone. Applicare una eventuale seconda mano di FONDO LISCIO colorato in funzione del grado di assorbimento e copertura del supporto.

Colorazione della finitura.

Tingere ARGENTO FUSO con il TONER ESTRO del codice colore scelto sulla cartella secondo la tabella sotto riportata. Dopo la colorazione mescolare accuratamente.

<i>Pezzatura Base</i>	<i>Dose toner: -A</i>	<i>Dose toner: -B</i>	<i>Dose toner: -C</i>
750 ml	20 ml	10 ml	5 ml
3 litri	80 ml	40 ml	20 ml

Applicazione della Finitura.

A Fondo ben essiccato (3-4 ore), applicare una sola mano di ARGENTO FUSO in tinta, senza diluizione, con l'apposito Spalter.M, distribuendo il prodotto in maniera disomogena "a pennellata incerta".

Dati Tecnici

Schede Tecniche e di Sicurezza disponibili sul sito www.estrocolors.com

In Breve

<i>Mani</i>	<i>Operazione</i>	<i>Diluizione (Acqua -Vol %)</i>	<i>Attrezzi (pitto)</i>	<i>Resa Teorica (per mano – m2/litro)</i>
	Preparazione adeguata			
1 (2)	Fondo Liscio Colorato	20%	Rullotto L Plafone	10
1	Argento Fuso Colorato	Tal Quale	Spalter M	13

Rev.0 del 24/02/2014